

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
АККРЕДИТОВАНА НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21СЛ99.
ВЫДАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ 23.11.2015г.

Россия, 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 55, корпус 3, офис 2. Тел./факс 46-46-99, тел. 46-25-25
 ИНН/КПП 1831075208/184001001

ПРОТОКОЛ № 388
ИСПЫТАНИЙ ПЕСКА

Дата составления протокола «26» июля 2016 г.

Заказчик: ООО СК «Средуралнеруд»
Наименование пробы: Песок природный, «Бегешкинское месторождение»
Регистрационный номер: № 388 от 21.07.2016
Акт отбора пробы: № 672 от 21.07.2016
Дата поступления пробы: 21.07.2016
Дата проведения испытаний: 25.07.2016
Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена на испытания в лабораторию представителем Заказчика
 Испытания проведены при температуре воздуха (22,0±0,1) °С и влажности (55,0±0,5) %

№ п/п	Маркировка пробы	Наименование показателей	НД на испытание	НД на продукцию	Нормативные значения	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	388/1	Класс песка	ГОСТ 8735, п.3	ГОСТ 8736-2014	II	II
		Группа песка	ГОСТ 8735, п.3		Очень мелкий	Очень мелкий
		Модуль крупности	ГОСТ 8735, п.3		1,0-1,5	1,08
		Зерновой состав, % зерна крупностью св. 10 мм св. 5 мм менее 0,16 мм	ГОСТ 8735, п.3		не более 0,5 не более 10 не более 20	0 0 11,35
		Полный остаток на сите 0,63мм, %	ГОСТ 8735, п.3		До 10	0
2	388/2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	ГОСТ 8735, п.5		не более 5	1,4
3	388/3	Содержание глины в комках, %	ГОСТ 8735, п.4		не более 0,5	0
4	388/4	Насыпная плотность в сухом состоянии, кг/м³	ГОСТ 8735, п.9		не нормируется	1477

Мнения и толкования: данная проба песка отвечает требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия», относится к группе «очень мелкий».

Руководитель ИЛ (Ц) _____ Л.П. Шлейн

Зам. руководителя ИЛ(Ц) _____ О.В.Шлейн

Примечание: Приведенные в протоколе результаты относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.
 Полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения руководителя испытательной лаборатории (Ц) ООО «НСЛ» запрещается.